



АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1168-3247-20



КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | ПАСТЕЛЬ РУСТИКАЛЬНАЯ

Порода | Дуб
Селекция | 1 Коммон
Рисунок | Английская елка
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 15x107,95x647.7 мм
Покрывание | Шелковое масло

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	2,1 м2	42 кор (88,2 м2)
Ширина	107,95 мм		Вес	22 кг	923 кг
Длина	647.7 мм		В x Ш x Д	155 x 340 x 677 мм	1230 x 680 x 2 020 мм
Угол запила планок	90°				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	T&G				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	DI-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроводность	0,095 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха
от 40% до 65%
— температура воздуха
от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СЕЛЕКЦИЯ: 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается не контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированы
Вариація цвета	Допускается умеренно контрастная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

