




# АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1374-3866-30



## КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | ЗИМНИЙ ЗАКАТ

**Порода** | Американский орех  
**Селекция** | 1 Натур  
**Рисунок** | Английская елка  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 15x127x635 мм  
**Покрывание** | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:         |        |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|--------------------|--------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина            | 15 мм  |  | Количество | 1,613 м2           | 54 кор (87,102 м2)    |
| Ширина             | 127 мм |  | Вес        | 17 кг              | 923 кг                |
| Длина              | 635 мм |  | В x Ш x Д  | 155 x 275 x 675 мм | 1080 x 832 x 2 050 мм |
| Угол запила планок | 90°    |  |            |                    |                       |
| Микрофаска         | 0,5 мм |  |            |                    |                       |
| Тип соединения     | T&G    |  |            |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине               | ± 0,3 мм                 |                        |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | EN 13489               |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        |                        |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | DI-s1          | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2–5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление сколжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: 1 НАТУР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                    | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается без ограничений                        | Прорость          | Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированы |
| Вариация цвета    | Допускается без ограничений                        | Сердцевина        | Допускается                                                    |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 60 мм, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается                                                    |
| Трещины           | Допускаются узкие отреставрированные               | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                    |

