





ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА 60° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1176-1289-10



КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | АТЛАНТИДА

Порода | Дуб
Селекция | Селект энд Бэттер
Рисунок | Французская елка
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 15x127x548 мм
Покрывтие | Шелковое масло

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	15 мм		Количество	1,392 м2	54 кор (75,168 м2)
Ширина	127 мм		Вес	15 кг	804 кг
Длина	548 мм		В x Ш x Д	155 x 275 x 675 мм	1080 x 832 x 2 050 мм
Угол запила планок	60°				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	T&G				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	
Отклонение угла запила планок	≤ 0,25 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,095 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:
 В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона. Может применяться для устройства теплых полов.	 — влажность воздуха от 40% до 65% — температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% от площади планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированы
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

