




# ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА 60° I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1176-4230-20



## КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | СКАЛИСТЫЙ РИФ

Порода | Дуб  
Селекция | Таверн  
Рисунок | Французская елка  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x127x548 мм  
Покрытие | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:         |        |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|--------------------|--------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина            | 15 мм  |  | Количество | 1,392 м2           | 54 кор (75,168 м2)    |
| Ширина             | 127 мм |  | Вес        | 15 кг              | 804 кг                |
| Длина              | 548 мм |  | В x Ш x Д  | 155 x 275 x 675 мм | 1080 x 832 x 2 050 мм |
| Угол загиба планок | 60°    |  |            |                    |                       |
| Микрофаска         | 0,5 мм |  |            |                    |                       |
| Тип соединения     | T&G    |  |            |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла загиба планок | ≤ 0,25 мм         | EN 13489               |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины |                        |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | DI-s1          | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

| УСТАНОВКА: | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"><li>— влажность воздуха от 40% до 65%</li><li>— температура воздуха от +18°C до +22°C</li></ul> |

В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°               |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

**УХОД:**  
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                       | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                     |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски       | Прорость          | Не ограничивается, отстранированная |
| Вариация цвета    | Допускается умеренно контрастная      | Сердцевина        | Допускается                         |
| Сучки             | Допускаются крупные, отстранированные | Наклон волокон    | Допускается                         |
| Трещины           | Допускаются широкие, отстранированные | Сердцевинные лучи | Допускаются                         |

